



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chất xử lý bề mặt tường NK - GB510W

Mô tả	Đặc tính ưu việt
Chất xử lý bề mặt tường NK-GB510W là một loại hỗn hợp có độ nhớt thấp được tạo thành từ nhũ tương polyme và các loại phụ gia đặc biệt dùng để xử lý bề mặt cho tường công trình Sản phẩm cải thiện độ bám dính giữa nền tường và lớp phủ tiếp theo, đặc tính chống thấm giúp bảo vệ các lớp hoàn thiện nội thất	Chất xử lý bề mặt tường NK-GB510W cung cấp những đặc tính sau: - Thi công dễ dàng, thuận tiện - Tương thích với trên nhiều bề mặt bê tông, lớp trát, lớp tường gạch, ... - Cải thiện độ bám dính và độ bền của mặt tường - Tăng khả năng chống thấm cho mặt tường - Chống phần tử ưu, ngăn lớp phủ bề mặt bị rỗng xốp, bong tróc - Chống ăn mòn hóa học, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt và có độ bền tốt - Thân thiện với môi trường
Ứng dụng	Tiêu chuẩn
Chất xử lý bề mặt tường NK-GB510W được sử dụng phù hợp với các ứng dụng: - Xử lý bề mặt tường khi thi công trang trí nội thất - Xử lý bề mặt tường khi thi công các lớp trát, lớp nền khác - Xử lý cải tạo tường cũ và các lớp nền nhân tạo - Các mục đích liên quan đến xử lý bề mặt sàn	- JG/T 907-2018; JG/T 298-2010 - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 18 kg
Hạn sử dụng	Sản phẩm có thời hạn sử dụng là 12 tháng
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong thùng chứa nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Nhiệt độ bảo quản	+5 ~ 40°C
Ngoại quan/ màu sắc	Chất lỏng màu trắng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hàm lượng chất rắn (%)	8	
Chống đóng băng – băng tan (giờ)	96 giờ	Không bất thường
Độ thấm nước (ml)	≤ 0,5	
Kháng kiềm (giờ)	24 giờ	Không bất thường
Ổn định nhiệt độ thấp		Không bất thường

THÔNG TIN THI CÔNG

Nhiệt độ thi công	+5 ~ 35°C và độ ẩm dưới 85%
Thời gian khô	Kháng 2 giờ ở 23°C độ ẩm 50%
Định mức	0.12~0.18 kg/m ² (có thể thay đổi phụ thuộc độ hút nước của nền)

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM	HƯỚNG DẪN THI CÔNG CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT/ XỬ LÝ SƠ BỘ
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.	Bề mặt tường phải sạch sẽ, khô và không bị nhiễm bẩn như bụi, dầu mỡ, các lớp phủ hay xử lý bề mặt hiện hữu,... Các vị trí có vết nứt cần được bịt kín Cần loại bỏ lớp vữa yếu, bề mặt cần được mài phẳng Bề mặt tường cần làm ẩm trước khi thi công.
Chú ý quan trọng	Thi công
- Sản phẩm này cần được đào tạo trước khi thi công - Sản phẩm này không thích hợp thi công dưới trời mưa hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời - Sản phẩm này là vật liệu gốc nước, tránh nhầm lẫn với các sản phẩm gốc dung môi.	Khuấy đều Chất xử lý bề mặt tường NK-GB510W trước khi sử dụng Phủ dung dịch lên bề mặt tường bằng con lăn hoặc súng phun chuyên dụng Chờ bề mặt khô hoàn toàn (sờ tay không còn cảm giác dính) Tiếp tục thi công bằng việc thi công lớp trát hoặc thi công nội thất khác.
Sinh thái học, sức khỏe và an toàn	Vệ sinh dụng cụ
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da, khi sử dụng sản phẩm cần đeo găng tay bảo hộ Nếu sản phẩm dính vào tay hãy rửa sạch bằng nước Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất.	Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng phương pháp cơ học.
Lưu ý	
Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được hỗ trợ.	