



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vữa chống thấm linh hoạt - E32

Mô tả		Đặc tính ưu việt	
E32 là một loại vữa chống thấm hai thành phần gồm chất lỏng và bột, được tạo thành từ nhũ tương polymer gốc nước thân thiện với môi trường và được tuyển chọn kỹ lưỡng, phụ gia chức năng thân thiện với môi trường, xi măng chất lượng cao, cát khoáng tự nhiên tinh chế, chất độn khoáng tự nhiên và nhiều loại phụ gia polymer khác. Sản phẩm được sản xuất theo công thức khoa học cùng với thiết bị và quy trình công nghệ tiên tiến.		E32 cung cấp những đặc tính sau: - Các thành phần được phối trộn sẵn - Thi công dễ dàng, thuận tiện - Cường độ bám dính cao trên nhiều bề mặt - Khả năng chống thấm vượt trội - Chống nấm mốc và kiềm - Đàn hồi cao, chống biến dạng tốt - Dùng được cho cả tường và sàn - Không độc hại, không ăn mòn - Thân thiện với môi trường	
Ứng dụng		Tiêu chuẩn	
E32 được dùng để chống thấm, chống ẩm bên trong và bên ngoài công trình. Khu vực thi công: - Tường và sàn nhà vệ sinh, nhà bếp, ban công - Tầng hầm và tường ngoài - Xử lý chống thấm ngược.		- GB/T 23445 Vữa chống thấm gốc xi măng polyme loại III - BS EN 14891:2017 - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.	
THÔNG TIN SẢN PHẨM			
Đóng gói		20 kg/bộ (A+B) Thành phần A : 15 kg/bao Thành phần B : 5 kg/thùng	
Hạn sử dụng		Sản phẩm có bao bì nguyên vẹn và bảo quản tốt có thời hạn sử dụng là 12 tháng	
Điều kiện lưu trữ		Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.	
Ngoại quan/màu sắc		Thành phần A: Bột/xám Thành phần B: Lỏng/xanh	
Tỷ trọng		Vữa mới trộn 1.9 kg/lít	
Cường độ bám dính (GB/T 23445)		Cường độ bám dính	≥ 1 N/mm ²
		Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥ 1 N/mm ²
		Cường độ bám dính sau khi xử lý kiềm	≥ 1 N/mm ²
		Cường độ bám dính khi lớp nền ẩm	≥ 1 N/mm ²
Tính không thấm nước (GB/T 23445)		Áp lực 0.3 MPa trong 30 phút	Không thấm

THÔNG TIN THI CÔNG	
Tỷ lệ trộn	Thành phần A : B = 3 : 1 (theo khối lượng)
Định mức	Lượng sử dụng tham khảo cho độ dày thi công 1 mm là từ 1.8 kg/m ² đến 2.1 kg/m ² Luôn luôn thi công tối thiểu 2 lớp Những vị trí có áp lực thấm nước trầm trọng cần phải thi công 3 lớp Khuyến nghị lớp chống thấm hoàn thiện có độ dày từ 1,5 đến 2 mm Số liệu này được tính toán trong điều kiện môi trường thí nghiệm tiêu chuẩn và chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sử dụng thực tế cần được tính toán dựa trên tình trạng lớp nền tại hiện trường.
Nhiệt độ bề mặt	Tối thiểu + 5°C Tối đa + 40°C
Thời gian thi công	~ 30 phút (ở nhiệt độ 27°C / độ ẩm môi trường 65%)
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM	
Thi công	
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.	Làm ẩm bề mặt tường trước khi thi công Tiến hành thi công ngay khi bề mặt còn ẩm và tránh nước đọng trên bề mặt Thi công lớp chống thấm E32 thứ nhất đã bão hòa nước bằng rulo, chờ để sản phẩm đông cứng hoàn toàn sau 6 đến 8 giờ trước khi thi công lớp thứ hai. Nếu thi công lớp thứ hai sau 24 giờ cần tiến hành làm ẩm lớp thứ nhất trước khi thi công. Khi quét lớp thứ hai nên quét theo hướng vuông góc với lớp đầu tiên. Trong quá trình thao tác, cần duy trì khuấy hỗn hợp tránh sự lắng cặn
Chú ý quan trọng	
- Độ dày của mỗi lớp E32 không nên vượt quá 1mm - Sản phẩm này không sử dụng cho lớp phủ lộ thiên và cần được bảo vệ bởi một lớp bảo vệ khác	
Sinh thái học, sức khỏe và an toàn	
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Sản phẩm này là vật liệu xi măng có tính kiềm. Cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch.	Xử lý đóng rắn/bảo dưỡng
	Sau khi lớp chống thấm cuối cùng khô, cần tiến hành bảo dưỡng thích hợp, thời gian bảo dưỡng không được ít hơn 48 giờ (mùa đông phải trên 72 giờ).
HƯỚNG DẪN THI CÔNG	
Chất lượng về mặt/xử lý sơ bộ	Vệ sinh dụng cụ
Bề mặt bê tông và vữa phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ và cần loại bỏ các thành phần bị bong tróc Các vết nứt, khiếm khuyết trên bề mặt cần được lấp đầy Các góc trong và ngoài phải được trát thành góc cong hoặc góc tù để tránh hình thành vết nứt	Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch ngay bằng nước; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng phương pháp cơ học.
	Lưu ý
Trộn	Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được hỗ trợ.
Trong điều kiện bình thường, đổ thành phần B vào thùng chứa sạch có kích thước phù hợp, khuấy chậm bằng máy khuấy cơ học và đồng thời đổ thành phần A, khuấy đều trong 3 đến 5 phút cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, để hỗn hợp nghỉ trong 2 đến 3 phút sau đó tiếp tục khuấy trong 1 đến 2 phút.	



VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)

Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 84.24.37544013 Fax: 84.24.37544013

Số: 255/2025GM-TN

210 - 2025/VL

KẾT QUẢ KIỂM TRA THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU

Testing Results on Material

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - Information supplied by the client

Đơn vị đặt hàng	- Client	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Chủ đầu tư	- Employer	---
TVGS	- Consultant	---
Nhà thầu	- Contractor	---
Dự án	- Project	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục	- Items	---
Ký hiệu mẫu	- Sample mark	Vật liệu chống thấm 2 thành phần E31
Ngày lấy mẫu	- Sampling date	---

2. KẾT QUẢ THỬ - Testing results

Phương pháp thử - Testing method : BS EN 14891:2017

Ngày nhận mẫu - Sample receiving date : 15/04/2025

Ngày thí nghiệm - Testing date : 15/04/2025

2.1 Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước - Bonding strength after immersed in water

STT No.	Kích thước mẫu Specimen size, mm	Diện tích bề mặt mẫu TN Surface area of testing spec., mm ²	Lực kéo đứt Pull - off load, N	Cường độ bám dính Bonding strength, N/mm ²		
				Tổng mẫu Each specimen	Trung bình Average	YCKT-Spec. BS EN 14891:2017
1	50,0	50,0	2.500	2.200	0,9	0,9
2	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
3	50,0	50,0	2.500	2.400	1,0	
4	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
5	50,0	50,0	2.500	2.200	0,9	
6	50,0	50,0	2.500	2.200	0,9	
7	50,0	50,0	2.500	2.600	1,0	
8	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
9	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	

2.2 Khả năng chống thấm nước - Waterproofing

Viên mẫu số Specimen number	Khả năng chống thấm nước Waterproofing	Khối lượng mẫu Specimen weight, (g)		Khối lượng tăng thêm Weight gain, (g)
		Ban đầu Initial	Sau khi thử nghiệm After testing	
1	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5632,5	5635,7	3,2
2	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5906,4	5909,2	2,8
3	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5426,7	5428,6	1,9
YCKT-Spec. BS EN 14891:2017	Không thấm No penetration	---	---	≤ 20

Ghi chú: - Mẫu thử do khách hàng mang đến;
- Tỷ lệ trộn A:B (Bê tông) = 4:1 theo khối lượng;
- Sản phẩm quét mủ bề tông nền: định mức quét 3,0 kg/m² (theo yêu cầu của khách hàng);
- Mẫu bê tông nền sử dụng để thí nghiệm được đúc tại phòng TN theo BS EN 14891:2017;
- Quy trình quét vôi sẽ tập quét sản phẩm lên mẫu bê tông nền do khách hàng chỉ định;

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM

Witnessed by

CDT

Employer

TVGS

Consultant

Nhà thầu

Contractor

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

Tested by

PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD

Laboratory for Concrete and Building Materials

VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG

Institute for Concrete Technology

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. Đỗ Thị Lan Hoa



VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology
Institute for Concrete Technology (IBST/ICT)

Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 84.24.37544013 Fax: 84.24.37544013

Số: 255/2025GM-TN

210 - 2025/VL

KẾT QUẢ KIỂM TRA THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU

Testing Results on Material

1. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP - Information supplied by the client

Đơn vị đặt hàng	- Client	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Chủ đầu tư	- Employer	---
TVGS	- Consultant	---
Nhà thầu	- Contractor	---
Dự án	- Project	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục	- Items	---
Ký hiệu mẫu	- Sample mark	Vật liệu chống thấm 2 thành phần E32
Ngày lấy mẫu	- Sampling date	---

2. KẾT QUẢ THỬ - Testing results

Phương pháp thử - Testing method : BS EN 14891:2017

Ngày nhận mẫu - Sample receiving date : 15/04/2025

Ngày thí nghiệm - Testing date : 15/04/2025

2.1 Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước - Bonding strength after immersed in water

STT No.	Kích thước mẫu Specimen size, mm	Diện tích bề mặt mẫu TN Surface area of testing spec., mm ²	Lực kéo đứt Pull - off load, N	Cường độ bám dính Bonding strength, N/mm ²		
				Tổng mẫu Each specimen	Trung bình Average	YCKT-Spec. BS EN 14891:2017
1	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	0,8
2	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
3	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
4	50,0	50,0	2.500	1.800	0,7	
5	50,0	50,0	2.500	1.800	0,7	
6	50,0	50,0	2.500	2.200	0,9	
7	50,0	50,0	2.500	1.800	0,7	
8	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	
9	50,0	50,0	2.500	2.000	0,8	

2.2 Khả năng chống thấm nước - Waterproofing

Viên mẫu số Specimen number	Khả năng chống thấm nước Waterproofing	Khối lượng mẫu Specimen weight, (g)		Khối lượng tăng thêm Weight gain, (g)
		Ban đầu Initial	Sau khi thử nghiệm After testing	
1	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5536,3	5538,9	2,6
2	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5196,7	5199,3	2,6
3	Chưa bị nước thấm qua Not penetrated by water	5485,6	5487,4	1,8
YCKT-Spec. BS EN 14891:2017	Không thấm No penetration	---	---	≤ 20

Ghi chú: - Mẫu thử do khách hàng mang đến;
- Tỷ lệ trộn A:B (Bê tông) = 3:1 theo khối lượng;
- Sản phẩm quét mủ bề tông nền: định mức quét 2,6 kg/m² (theo yêu cầu của khách hàng);
- Mẫu bê tông nền sử dụng để thí nghiệm được đúc tại phòng TN theo BS EN 14891:2017;
- Quy trình quét vôi sẽ tập quét sản phẩm lên mẫu bê tông nền do khách hàng chỉ định;

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM

Witnessed by

CDT

Employer

TVGS

Consultant

Nhà thầu

Contractor

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

Tested by

PHÒNG TN BÊ TÔNG VÀ VLXD

Laboratory for Concrete and Building Materials

VIỆN CHUYÊN NGÀNH BÊ TÔNG

Institute for Concrete Technology

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. Đỗ Thị Lan Hoa



INTERNATIONAL CERTIFICATION



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
THIS IS TO CERTIFY PRODUCT

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM GỐC XIMĂNG- POLYME

CEMENT-BASED WATERPROOFING MATERIALS - POLYMERS
(Chỉ tiết tại Quyết định/ Details in the Decision)

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI/ PRODUCED IN:

**CÔNG TY TNHH
KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM**
NIGAO VIET NAM SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:
Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ Chi Long Village,
Nguyễn Văn Linh Commune, Hưng Yên Province, Vietnam.

PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA/ COMPLY WITH REQUIREMENTS OF:

BS EN14891:2017

PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN/ CERTIFICATION METHOD:
Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN/ Method 5 - Circular No. 28/2012/TT-BKHCN.

Số chứng chỉ/ Certification No.: GOODVN930A25.HCS
Ngày cấp/ Issued date: 22/10/2025
Giá trị đến/ Expired date: 21/10/2028





Truy xuất chứng nhận/
Trace the certificate

GOOD VIET NAM NATIONAL CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY
Add: 508 Mai Hắc Đế Street, Nguyễn Du Ward, Hai Bà Trưng District, Hanoi Website: chungthuonggia.com Tel: 0945.001.005

Giấy chứng nhận này sẽ hết hiệu lực nếu tổ chức không tuân thủ việc đánh giá giám sát hàng năm/
The certificate is no longer valid, if your organization does not conduct the annual surveillance audits

**CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN
QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM**

Số: 93025.HCS/QĐ-GOODVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 22 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn BS EN14891:2017,
tiêu chuẩn TCVN 9204:2012 và tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-GOODVN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 3680/TC-CHQ ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chứng nhận và Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn BS EN14891:2017 số GOODVN 930A25.HCS cho sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi măng- polyme, TCVN 9204:2012 số GOODVN930B25.HCS cho sản phẩm Vữa xi măng khô trộn sẵn không có và Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 số GOODVN930C25.HCS cho sản phẩm Keo dán gạch Ngày 22 tháng 10 năm 2025 cho Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam. Có địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Cụ thể:

Sản phẩm	Nhãn hiệu	Kiểu loại	Tiêu chuẩn áp dụng
Vữa chống thấm E31	-	CM	BS EN14891:2017
Vữa chống thấm linh hoạt E32	-	CM	
Keo dán gạch thông dụng GCN100 C0	-	Loại C1	TCVN 7899-1:2008
Keo dán gạch siêu kết dính GCN200 CIT	-	Loại CIT	
Keo dán gạch linh hoạt GCN400 C2T	-	Loại C2T	
Keo dán gạch siêu linh hoạt GCN500 S1	-	Loại C1S1	
Vữa rót không có cốt cường độ cao NK-A40	-	Loại A40	TCVN 9204:2012
Vữa rót không có cốt cường độ cao NK-A60	-	Loại A60	
Vữa rót không có cốt cường độ cao NK-A80	-	Loại A80	

Phương thức đánh giá: Phương thức 5 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn **03 năm** kể từ ngày 22/10/2025 đến ngày 21/10/2028. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam được phép sử dụng dấu chứng nhận theo cơ sở số 93025.HCS/GOODVN-CN.

Điều 3. Công ty TNHH Sơn Á có trách nhiệm duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về chất lượng của sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn BS EN14891:2017, TCVN 9204:2012, TCVN 7899-1:2008 và được Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam đánh giá giám sát định kỳ.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu: CNKT.

GIÁM ĐỐC

(Stamp and Signature)

NGUYỄN ĐO SƠN

**CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN
QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM**

Số: 93025.HCS/GOODVN – CN
V/v: Sử dụng dấu chứng nhận

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 22 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: **CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM**

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam đã được Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn BS EN14891:2017 cho sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi măng- polyme, tiêu chuẩn TCVN 9204:2012 cho sản phẩm Vữa xi măng khô trộn sẵn không có và tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 cho sản phẩm Keo dán gạch. Quý Công ty được phép sử dụng dấu chứng nhận và logo của GOODVN để tuyên truyền, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình theo mẫu và quy định dưới đây:





- Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:**
 - Trong bao bì sản phẩm, các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
 - Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...;
 - Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng....
- Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau:**
 - Sản phẩm không thuộc danh mục do GOODVN chứng nhận;
 - Giấy chứng nhận trong thời gian bị đình chỉ hoặc khi có Quyết định hủy bỏ chứng nhận của GOODVN.
- Chú ý khi sử dụng:**
 - Dấu chứng nhận được in đúng theo mẫu như mẫu tại, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn;
 - Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phân chữ có thể đọc được rõ ràng;
 - Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CNKT.

GIÁM ĐỐC

(Stamp and Signature)

NGUYỄN ĐO SƠN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM



Bản chi tiết sản phẩm: Vữa chống thấm linh hoạt - E32

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hotline: 0221 3767 583

Bộ phận kỹ thuật: 0783 119 423

Bộ phận kinh doanh: 0968 499 822

Website: Nigao-kj.com