



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Keo chít mạch độ bền dẻo cao Nigao

Mô tả		Đặc tính ưu việt			
Keo chít mạch có độ bền dẻo cao Nigao là vật liệu trám hai thành phần, ống đôi, được sản xuất từ nguyên liệu thô chất lượng cao và công nghệ tiên tiến. Sản phẩm có độ cứng cao sau khi đóng rắn, chống mài mòn, dễ vệ sinh, chống nước và chống nấm mốc.		Keo chít mạch có độ bền dẻo cao Nigao cung cấp những đặc tính sau: - Dễ dàng thi công bằng súng chuyên dụng - Hộp đựng kép hai thành phần với đầu trộn tĩnh - Ứng dụng cho trám khe nội thất - Có nhiều màu sắc (16 màu sắc) - Ít co ngót, chống mài mòn - Kháng hóa chất - Dễ vệ sinh khi bám bẩn			
Ứng dụng		Tiêu chuẩn			
Keo chít mạch có độ bền dẻo cao Nigao cho mục đích thông dụng, phù hợp với các ứng dụng: - Trám khe hở mạch tại các hạng mục thi công ốp lát gạch đá trong và ngoài công trình		- GB 18583-2008 Giới hạn các chất độc hại trong chất kết dính dùng cho vật liệu trang trí và cải tạo nội thất. - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.			
THÔNG TIN SẢN PHẨM					
Gốc hóa học		Nhựa epoxy và các phụ gia đặc biệt			
Đóng gói		Hộp đựng kép song song 400ml			
Hạn sử dụng		Sản phẩm có thời hạn sử dụng là 12 tháng			
Điều kiện lưu trữ		Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.			
Ngoại quan/màu sắc		16 màu sắc (Trắng sáng/Vàng kem/Xám khói/Xám nhạt/Bạc sang trọng/Vàng bóng/Vàng quý phái/Vàng cát/Cà phê vàng/Xám bạc/Xám chì/Xám kaki/Xám tối thượng/Xám Ý/Xám vân gỗ/Đen ngọc trai)			
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM					
Định mức		Định mức phụ thuộc vào kích thước của gạch, chiều rộng và chiều sâu của mạch gạch			
		Định mức tham khảo: m ² / ống 400ml			
		Kích thước gạch	Chiều rộng mạch		
		Centimetres	2mm	2.5mm	3mm
		5*5	1	0.5	0.25
		10*10	2	1.5	1
		20*20	3.5	2.5	2
		30*60	7.5	5.5	4
		60*60	10.5	7.5	5.5
		80*80	14	10	7

Nhiệt độ môi trường	Tối thiểu +5°C, tối đa +40°C	
Sản phẩm hoàn thiện	Sử dụng	Thời gian chờ
	Thời gian khô mặt	~ 3 giờ
	Chịu tải đi bộ	~ 24 giờ
	Chịu tải hoàn toàn	~ 72 giờ
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM		HƯỚNG DẪN THI CÔNG
		Chất lượng bề mặt/xử lý sơ bộ
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.		Xử lý khe hở: Trước khi thi công, cần giữ cho khe hở giữa các viên gạch và khu vực xung quanh sạch sẽ, khô ráo, chắc chắn, không có bụi bẩn. Trước khi thi công các mạch gạch cũ, cần loại bỏ dị vật và bụi bẩn trong khe hở.
Chú ý quan trọng		Thi công
Nhiệt độ môi trường trong quá trình thi công nên ở khoảng từ 5°C đến 35°C. Khi nhiệt độ môi trường thấp, cần ngâm keo trét trong nước ấm 50°C trong 10 phút trước khi thực hiện bước tiếp theo. Nếu đã vệ sinh bằng axit hoặc kiềm xung quanh khe hở, cần tiến hành thi công thử nghiệm trước ở các góc không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Chỉ sau khi đạt đủ yêu cầu thẩm mỹ mới có thể tiến hành thi công trên diện rộng; Để đảm bảo keo trộn đều, không sử dụng trực tiếp sản phẩm đã dùng máy trộn sẵn để thi công. Việc ép keo cần phải hoàn thành trong vòng 30 phút sau khi trét keo, và trong vòng 10 phút khi nhiệt độ mùa hè cao. Sản phẩm màu sáng có thể chuyển sang màu vàng dưới ánh sáng cực tím; tránh sử dụng dưới ánh nắng trực tiếp. Do các yếu tố như vật liệu nền có màu sáng trong và sự khác biệt về thị giác, kết quả thực tế có thể khác với bảng màu. Vui lòng tham khảo kết quả thực tế để biết chính xác. Đối với các ứng dụng quy mô lớn, khuyến nghị thực hiện thử nghiệm màu ở quy mô nhỏ trước khi tiến hành. Đối với ống keo chưa dùng hết, vui lòng bảo quản đúng cách hoặc đập nắp sau đó mang đến điểm xử lý chất thải nguy hại để xử lý.		- Bảo vệ bề mặt gạch (tùy chọn): Dán băng dính giấy che phủ lên cả hai mặt khe hở, với khoảng cách 0,5-1mm giữa các khe hở. Có thể điều chỉnh khoảng cách này tùy theo nhu cầu. Dùng dao rọc giấy cắt và tia băng dính chắn tại các đường nối chéo, đảm bảo các đầu băng dính nhẵn và không có gờ. Đối với gạch có đường nối không đều và bề mặt gồ ghề, thoa sấp đặc để tránh làm bẩn bề mặt gạch. - Trộn và bơm keo: Tháo nút bịt vòi keo, lắp vòi trộn hình vít xoắn, sau đó lắp ống keo vào súng bắn keo. Xoay súng bắn keo để đẩy keo trám khe hai thành phần ra trong vòi vít trộn trộn đều và bơm keo ra từ vòi trộn. Để đảm bảo keo được trộn đều, hãy kéo phần đầu bóp keo ra 30cm. Đường kính của đầu ra keo phải nhỏ hơn chiều rộng khe hở. - Trám khe: Các dải keo trét đùn ra phải liên tiếp để lấp đầy đồng đều vào các khoảng trống của gạch. - Hoàn thiện trám: Sau khi hoàn thiện trám khe một khu vực nhất định, sử dụng bi lăn mạch để làm phẳng các mối nối gạch, đối với các mối nối gạch ở các góc cần sử dụng các công cụ chuyên dụng để làm phẳng. - Vệ sinh: Nếu sử dụng băng dính giấy, sau khi thi công xong phải gỡ băng dính giấy ra. Nếu sử dụng bi lăn mạch để thi công, hãy đợi cho đến khi dải keo khô hoàn toàn (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, khoảng 8-12 giờ ở 25°C), sau đó dùng xẻng cạo hoặc dao rọc giấy để loại bỏ phần keo còn sót lại xung quanh khe hở.
Sinh thái học, sức khỏe và an toàn		Vệ sinh dụng cụ
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Sản phẩm này có thể gây dị ứng Sản phẩm này có thể gây hại khi tiếp xúc với da; Có thể gây hại nếu nuốt phải; Gây bong da nghiêm trọng và tổn thương mắt; Có hại cho sinh vật thủy sinh; Có thể gây độc tính lâu dài cho sinh vật thủy sinh.		Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng phương pháp cơ học.



Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam
NIGAO VIET NAM SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm

Số báo cáo: 2025072501

Tên sản phẩm	Keo chà ron gốc epoxy	Ngày sản xuất	2025-8-10	
Loại sản phẩm	Keo chà ron gốc epoxy	Ngày kiểm tra	2025-8-10	
Số lô sản xuất	20250725	Số lượng lô hàng	330 Bộ	
Cơ sở kiểm tra	GB 18583-2008			
Kết quả thử nghiệm	Hạng mục kiểm tra	Chỉ tiêu kỹ thuật	Kết quả thử nghiệm	Kết luận
	Thời gian khô bề mặt (phút)	20-60	42	Phù hợp
	Tính chảy / Độ sệt (mm)	≤ 2	0.4	Phù hợp
	Trạng thái bề mặt sau khi đông cứng	Không có bọt khí, không có lỗ rỗng, màu sắc đồng đều	Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật	Phù hợp
Kết luận:			Ghi chú:	
Lô sản phẩm này đã được kiểm tra ngẫu nhiên, kết quả thử nghiệm đáp ứng các chỉ số kiểm soát nội bộ. Sản phẩm đạt chất lượng và được phép xuất xưởng.				

Phê duyệt

Xác nhận

Trương Mỹ Hạnh

Kiểm tra

Vũ Thị Hy

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: 0519-86998019

Số điện thoại: 213141
Email: nigaovn.com

Số điện thoại: 0221-1376-7583
Website: <http://www.nigao-kj.com>



Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam
NIGAO VIET NAM SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Phiếu chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn

Chứng nhận này đảm bảo rằng lô sản phẩm **Keo chà ron gốc epoxy** do công ty chúng tôi cung cấp đáp ứng các yêu cầu chỉ tiêu theo tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ. Lô vật liệu này đã được phê duyệt đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Số lô sản phẩm
20250725

Quy cách/ loại
Keo chà ron gốc epoxy

Số lượng lô hàng
330 Bộ

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nigao Việt Nam
Phòng Kỹ thuật



Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: 0519-86998019

Số điện thoại: 213141
Email: nigaovn.com

Số điện thoại: 0221-1376-7583
Website: <http://www.nigao-kj.com>

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

Bản chi tiết sản phẩm: Keo chít mạch độ bền dẻo cao Nigao

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hotline: 0221 3767 583

Bộ phận kỹ thuật: 0783 119 423

Bộ phận kinh doanh: 0968 499 822

Website: [Nigao-kj.com](http://www.nigao-kj.com)