



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phụ gia nhũ tương đa chứng năng (Latex) NK900M

Mô tả		Đặc tính ưu việt	
NK900M là phụ gia nhũ tương đa chức năng dùng cho vữa xi măng và vữa kết dính gạch gốc xi măng.		NK900M cung cấp những đặc tính sau: - Tăng cường độ bám dính của vữa trên nhiều loại nền khác nhau - Giảm co ngót, rạn nứt bề mặt do khô hoặc biến động nhiệt độ - Tăng cường độ linh hoạt của vữa, giảm thiểu tác động của nhiệt độ tới vữa - Tăng khả năng chống thấm - Chống ăn mòn hóa học - Duy trì ổn định ngay trong cả điều kiện kiềm cao, chống nhũ tương hóa và phân hủy - An toàn và thân thiện với môi trường	
Ứng dụng		Tiêu chuẩn	
Phụ gia NK900M cho mục đích thông dụng, phù hợp với các ứng dụng: - Vữa san phẳng nền và sàn có độ bền cao dùng trong nhà và ngoài trời - Vữa trát tường trong và ngoài công trình - Vữa xi măng liên kết cao dùng để thi công trực tiếp lên lớp vữa sàn và bê tông hiện có - Vữa liên kết gạch gốc xi măng để ốp tường và lát sàn trong và ngoài trời - Vữa xi măng cải tiến lớp mỏng		- Tiêu chuẩn nội bộ - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.	
THÔNG TIN SẢN PHẨM			
Gốc hóa học		Nhũ tương latex styrene – butadiene	
Đóng gói		Thùng 5 kg	
Hạn sử dụng		Sản phẩm có thời hạn sử dụng là 12 tháng	
Điều kiện lưu trữ		Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.	
Ngoại quan/màu sắc		Lỏng/ màu trắng	
Khối lượng thể tích		1.01 kg/l	
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM			
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.		Xử lý đóng rắn/bảo dưỡng	
		Bảo dưỡng theo từng mục đích sử dụng cụ thể.	
Chú ý quan trọng		Vệ sinh dụng cụ	
Sản phẩm này cần trộn thêm xi măng, cát và nước sạch để có thể sử dụng. Sản phẩm sau khi mở nên sử dụng hết trong một lần. Nếu chưa sử dụng hết, cần đóng kín và bảo quản, sử dụng càng sớm càng tốt để tránh ẩm ướt ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.		Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch ngay bằng nước; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng phương pháp cơ học.	

Sinh thái học, sức khỏe và an toàn	4. Vữa xây
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Sản phẩm này có thể gây dị ứng Cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch.	Tỷ lệ trộn: Xi măng : Cát = 8 : 24 (1) NK900M : Nước = 1 : 3 (2) Rót hỗn hợp 2 vào 1 trộn đều đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Thi công: Thi công lớp vữa theo kỹ thuật xây Mật độ tiêu thụ: 0.3 – 0.5 kg/m² cho khối xây 1 m²
HƯỚNG DẪN THI CÔNG	5. Keo dán gạch (vữa kết dính gạch)
Chất lượng bề mặt/xử lý sơ bộ - Lớp nền bê tông phải chắc chắn, sạch sẽ, không có bụi bẩn, sáp sơn, hồ xi măng, mảnh vụn rời và các tạp chất khác có thể cản trở độ bám dính. - Sử dụng phương pháp mài và đánh bóng để loại bỏ các mảng bong tróc, cặn sơn, bụi rơi xuống ra khỏi nền bê tông. - Bề mặt bê tông mới phải được bảo dưỡng hoàn toàn trong ít nhất 28 ngày. Các bề mặt này phải được san phẳng bằng thanh gỗ hoặc chổi san nền. - Trước khi mài, nền bê tông phải được giữ ẩm ít nhất 24 giờ. Loại bỏ độ ẩm dư thừa khỏi bề mặt cốt thép, giữ cho nền bê tông ẩm trước khi trát vữa và các lớp san phẳng.	Tỷ lệ trộn: NK900M : Keo dán gạch = 1 : 4 Rót NK900M vào hỗn hợp keo dán gạch trộn đều đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Thi công: Dùng bay để phết đều hỗn hợp vữa đã trộn lên bề mặt thi công và mặt dán gạch, sau đó dùng bay có răng cưa phù hợp để tạo các đường vân đều và thẳng. Dùng lực ấn mạnh gạch lên bề mặt thi công, hoặc sử dụng búa cao su, thiết bị rung hoặc các công cụ khác để đảm bảo gạch được dán chặt vào bề mặt. Việc điều chỉnh gạch nên thực hiện trong vòng 20 phút sau khi thi công Việc lát gạch cần hoàn thành trước khi lớp vữa bắt đầu khô trên bề mặt. Nếu lớp vữa đã khô trên bề mặt, cần phải tạo lại lớp vữa mới. Mật độ tiêu thụ: 0.8 – 1.2 kg/m²
1. Chất kết nối cho lớp vữa trát/lớp kết nối bê tông cũ và mới Tỷ lệ trộn: 1 lít NK900M : 1 lít nước : 4 kg xi măng Thi công: - Trộn latex cùng nước trong thùng chứa sạch, sau đó đổ từ từ xi măng vào khuấy chậm, khuấy đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất - Quét hỗn hợp lên bề mặt cần thi công Mật độ tiêu thụ: 0.3 – 0.5 kg/m²	Lưu ý Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được hỗ trợ.
2. Lớp trát làm phẳng sàn Tỷ lệ trộn: - Xi măng : Cát = 8 : 32 (1) - NK900M : Nước = 1 : 3 (2) Rót hỗn hợp 2 vào 1 trộn đều đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Thi công: - Thi công lớp vữa làm phẳng khi lớp kết nối còn ướt. Mật độ tiêu thụ: 0.8 – 1 kg/m² cho lớp vữa dày 2 cm.	
3. Vữa trát tường Tỷ lệ trộn: Xi măng : Cát = 8 : 32 (1) NK900M : Nước = 1 : 4 (2) Rót hỗn hợp 2 vào 1 trộn đều đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Thi công: Thi công lớp vữa theo kỹ thuật trát Mật độ tiêu thụ: 0.8 – 1 kg/m² cho lớp vữa dày 2 cm	



Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam
NIGAO VIET NAM SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm

Số báo cáo: 2025092901

Tên sản phẩm	Latex tăng cường cho	Ngày sản xuất	2025-09-29	
Loại sản phẩm	NK900M	Ngày kiểm tra	2025-09-29	
Số lô sản xuất	20250929	Số lượng lô hàng	55 Can	
Cơ sở kiểm tra				
Kết quả thử nghiệm	Hạng mục kiểm tra	Chỉ tiêu kỹ thuật	Kết quả thử nghiệm	Kết luận
	Ngoại quan	Chất lỏng sau khi khuấy phải đồng nhất, không lắng cặn, không vón cục.	Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật	Phù hợp
	pH	8 - 9	8	Phù hợp
	Hàm lượng chất rắn (%)	17 ± 0.5	17.3	Phù hợp
Kết luận: Lô sản phẩm này đã được kiểm tra ngẫu nhiên, kết quả thử nghiệm đáp ứng các chỉ số kiểm soát nội bộ. Sản phẩm đạt chất lượng và được phép xuất xưởng.			Ghi chú:	

Phê duyệt

Xác nhận

Trương Mỹ Hạnh

Kiểm tra

Vũ Thị Hy

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0519-86998019

Số điện thoại: 213141
Email: nigaovn.com

Số điện thoại: 0221-1376-7583
Website: http://www.nigao-kj.com



Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nigao Việt Nam
NIGAO VIET NAM SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Phiếu chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn

Chứng nhận này đảm bảo rằng lô sản phẩm **Latex tăng cường cho** vừa do công ty chúng tôi cung cấp đáp ứng các yêu cầu chỉ tiêu theo tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ. Lô vật liệu này đã được phê duyệt đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Số lô sản phẩm
20250929

Quy cách / loại
Latex tăng cường cho vừa, NK900M

Số lượng lô hàng
55 Can

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nigao Việt Nam
Phòng Kỹ thuật



Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0519-86998019

Số điện thoại: 213141
Email: nigaovn.com

Số điện thoại: 0221-1376-7583
Website: http://www.nigao-kj.com

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

Bản chi tiết sản phẩm: Phụ gia nhũ tương đa chứng năng NK900M

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hotline: 0221 3767 583

Bộ phận kỹ thuật: 0783 119 423

Bộ phận kinh doanh: 0968 499 822

Website: Nigao-kj.com