



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM

Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vữa tự san NK740SN

Mô tả	Đặc tính ưu việt
Vữa tự san NK740SN là một loại vữa tự san phẳng, được sử dụng làm lớp nền làm phẳng trước khi lát sàn PVC, thảm dầu, cao su, gỗ mềm, vải hoặc thảm không dệt trên sàn mới hoặc sàn hiện có ở văn phòng hoặc nơi công cộng. Sản phẩm giúp tạo ra một bề mặt nhẵn và bằng phẳng. Các loại sàn này thường có yêu cầu khả năng chịu tải và chống mài mòn tốt. Vữa tự san NK740SN được sử dụng cho lớp nền trong nhà, với độ dày thi công khuyến nghị là 5mm	Vữa tự san NK740SN cung cấp những đặc tính sau: - Các thành phần được phối trộn sẵn - Thi công dễ dàng, thuận tiện - Có thể thi công bằng bơm chuyên dụng - Khả năng đóng rắn nhanh - Khả năng chịu lực tốt - Khả năng ổn định, không bị co ngót, không gây nứt hoặc rạn - Chống chịu thời tiết tốt - Không độc hại, không ăn mòn - Thân thiện với môi trường
Ứng dụng	Tiêu chuẩn
Vữa tự san NK740SN cho mục đích thông dụng, phù hợp với các ứng dụng: - Làm phẳng bề mặt sàn bê tông và bề mặt vữa gốc xi măng - Làm phẳng sàn thạch cao cứng - Làm phẳng sàn gạch men, sàn đá mài, sàn đá tự nhiên và sàn magnesit	- JC/T 985: Vữa tự san nền gốc xi măng dùng cho sàn - Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được cung cấp theo yêu cầu.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	
Đóng gói	25kg/bao
Hạn sử dụng	Sản phẩm có thời hạn sử dụng là 12 tháng
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Ngoại quan/màu sắc	Bột màu xám
Tỷ trọng	2 ~ 2.2 kg/l
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Cường độ chịu nén (JC/T 985)(Mpa)	9.2 (24h)
Cường độ chịu uốn (JC/T 985)(Mpa)	3.1 (24h)
Cường độ chịu nén (JC/T 985)(Mpa)	24.6 (28d)
Cường độ chịu uốn (JC/T 985)(Mpa)	6.5 (28d)
THÔNG TIN THI CÔNG	
Tỷ lệ trộn	Nước/Bột = 24 - 26% (6 – 6.5 kg nước/ bao 25kg) (Lượng nước sử dụng để trộn có thể thay đổi tùy thuộc vào độ sệt mong muốn của vữa sau khi trộn)
Định mức	1.5 ~ 1.8 kg/m ² cho độ dày 1mm
Thời gian thi công	30 phút

Thời gian duy trì	Có thể tự san	3 ~ 4 h
	Có thể thi công lớp vật liệu phủ	48 ~ 72h
Nhiệt độ môi trường	Tối thiểu +5°C, tối đa +35°C	
Nhiệt độ bề mặt	Tối thiểu +5°C, tối đa +35°C	
Sản phẩm hoàn thiện	Sử dụng	Thời gian chờ
	Thời gian khô mặt	~ 3 giờ
	Chịu tải đi bộ	~ 24 giờ
	Chịu tải hoàn toàn	~ 72 giờ
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM		HƯỚNG DẪN THI CÔNG
		Chất lượng bề mặt/xử lý sơ bộ
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.		Xử lý bề mặt đảm bảo bề mặt nền khô ráo, cứng chắc, không có bụi bẩn và các vụn vữa, không được dính sơn, sáp, dầu mỡ, gỉ sắt hoặc thạch cao. Loại bỏ lớp vữa yếu trên bề mặt Các vết nứt trên nền phải được xử lý bằng keo epoxy Trước khi thi công vữa tự san phẳng, bắt buộc phải quét 2~3 lớp chất xử lý bề mặt GB510G để đảm bảo bề mặt nền có độ hút ẩm đồng đều.
Chú ý quan trọng		Thi công
Nhiệt độ môi trường trong quá trình thi công nên ở khoảng từ 5°C đến 35°C. Khi nhiệt độ môi trường nằm ngoài khoảng nhiệt độ trên thì không được sử dụng vữa tự san phẳng. Sau khi hỗn hợp vữa bắt đầu đông kết thì không được thêm nước vào. Không được thêm vôi, xi măng hoặc thạch cao vào vữa đã trộn sẵn. Không thích hợp thi công ở những khu vực ngoài trời hoặc nơi có độ ẩm cao. Khi lớp nền đã hoàn toàn khô mà không được xử lý bằng chất xử lý bề mặt trước thì không được trực tiếp phủ thêm lớp vữa tự san phẳng. Độ dày thi công không được nhỏ hơn 1mm. Không được sử dụng trên bề mặt gỗ.		- Trộn hỗn hợp bằng máy khuấy điện tốc độ thấp - Chuẩn bị một thùng sạch chứa 6~6.5 lít nước sạch, đổ từ từ một bao 25 kg vữa tự san NK740SN khuấy đều khoảng 3~5 phút rồi để hỗn hợp nghỉ trong khoảng 2 phút, tiếp tục khuấy từ 1~2 phút cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn và không vón cục. - Cần đổ hỗn hợp vữa tự san NK740SN ngay khi mặt nền còn hơi dính - Hỗn hợp vữa đã trộn cần thi công hết trong khoảng 30 phút ở nhiệt độ 23°C, ở nhiệt độ cao hơn cần thi công nhanh hơn.
Sinh thái học, sức khỏe và an toàn		Vệ sinh dụng cụ
- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương - Vận chuyển: Không nguy hiểm - Sản phẩm này là vật liệu xi măng có tính kiềm. Cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch.		
Lưu ý		
Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được hỗ trợ.		